

PIATRA ONLINE

021 9907 / office@piatraonline.ro

Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

CARACTERISTICI: OUTDOOR-WOOD- 2-CM-LONG		CARACTERISTICI TEHNICE	STANDARD	LIMITE STABILE		LEMN EXTERIOR 2 CM
REGULARITATE		LUNGIME SI LATIME	ISO 10545-2	$\pm 0.6 \%$	$\pm 2 \text{ mm}$	CONFORM
		GROSIME	ISO 10545-2	$\pm 5.0 \%$	$\pm 0,5 \text{ mm}$	CONFORM
		RECTANGULARITATE	ISO 10545-2	$\pm 0.5 \%$	$\pm 2 \text{ mm}$	CONFORM
		RECTITUDINEA LATURILOR	ISO 10545-2	$\pm 0.5 \%$	$\pm 1,5 \text{ mm}$	CONFORM
		PLANEITATEA SUPRAFETEI	ISO 10545-2	$\pm 0.5 \%$	$\pm 2 \text{ mm}$	CONFORM
STRUCTURA		ABSORBTIA APEI	ISO 10545-3	$\leq 0.5 \%$		CONFORM
		REZISTENTA LA RUPERE	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$		CONFORM
		MODULUL DE RUPERE	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$		$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
		REZISTENTA LA IMPACT	ISO 10545-5	VALOARE DECLARATA		$\sim 0.89 \text{ (COR)}$
TERMIC HIGROMETRIC		EXPANSIUNE TERMICA LINEARA	ISO 10545-8	VALOARE DECLARATA		$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ} \text{C}$
		REZISTENTA LA SOC TERMIC	ISO 10545-9	TEST REUSI		GARANTAT
		REZISTENTA LA INGHET	ISO 10545-12	TEST REUSI		GARANTAT
		REACTIE LA FOC	EN 14411	TEST REUSI		A1 FL / A1

PIATRA ONLINE

021 9907 / office@piatraonline.ro

Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

CHIMIC		REZISTENTA LA PRODUSE CHIMICE (ACIDI, BAZE ȘI SĂRURI)	ISO 10545-13	UB MINIMUM	GARANTAT
		REZISTENTA LA PETE	ISO 10545-14	≥ 3	CONFORM
SIGURANTA		REZISTENTA LA ALUNECARE	DIN 51130	VALOARE DECLARATA	R11
			DIN 51097		A+B+C
		REACTIE LA FOC	EN 13501-1	CLASA DECLARATA	A1 FL / A1

În conformitate cu standardele EN 14411 (ISO 13006) anexa G grupul
Bla