



COLECȚIA RAW
Grigio Elegante | Design cu val dublu

Grigio Elegante | *Marmură*

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm3)	2,71	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm3)	2,72	-
Porozitate	EN 1936	(	0,22	-
Greutate specifică	EN 1936	(Kg/m3)	2,72	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	(	0,08	-
Absorbția capilară a apei	EN 1925	(Kg/m2)	0,26	-
Rezistență la compresiune	EN 1926	(MPa)	54,35	Uscat
Rezistență la tracțiune	ISRM 1981	(MPa)	4,04	Uscat
Rezistență la încovoiere	EN 12372	(MPa)	7,02	Uscat
Rezistență la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-9,63	După 48 de cicluri
Rezistență la îngheț-dezghet	EN 12371	(Pierdere de masă %)	-0,02	După 48 de cicluri
Rezistență la acid (H2SO4)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	-0,43	După 48 de cicluri
Șoc termic	EN 14066	(Pierdere de masă %)	-0,03	După 48 de cicluri

Detalii

Formate disponibile | Plăci

Grosimi disponibile | 2 cm, 3 cm


Modele disponibile | Bumbac, Dublă undă, Hidro, Linear, Linear Plus, Microdot, Rocă

Aplicații | Placări pentru pereți interiori și exteriori

Modele



Design din bumbac



Design cu valuri duble



Design liniar



Design liniar plus