



Pădurea Neagră | Granit

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm3)	3,1	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm3)	3,1	-
Porozitate	EN 1936	(	0,28	-
Greutate specifică	EN 1936	(Kg/m3)	3,15	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	(	0,09	-
Absorbția capilară a apei	EN 1925	(Kg/m2)	0,19	-
Rezistență la compresiune	EN 1926	(MPa)	169,66	Uscat
Rezistență la tracțiune	ISRM 1981	(MPa)	20,45	Uscat
Rezistență la încovoiere	EN 12372	(MPa)	39,93	Uscat
Rezistență la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-0,11	După 48 de cicluri
Rezistență la îngheț-dezgheț	EN 12371	(Pierdere de masă %)	-0,04	După 48 de cicluri
Rezistența la acid (H2SO4)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	-0,07	După 48 de cicluri
Șoc termic	EN 14066	(Pierdere de masă %)	-0,01	După 48 de cicluri

Detalii

- Formate disponibile | Plăci
- Grosimi disponibile | 1 cm, 2 cm, 3 cm
- Modele disponibile | Casual, Lineal, Microdot, Rock, Velvet
- Aplicații | Placări interioare și exterioare pentru pereți

Modele



Model Casual

Model liniar

Model Microdot

Design Rock

Design catifelat