

PIATRA ONLINE

021 9907 / office@piatraonline.ro

Aleea Teisani nr.137A, sector 1, 014034 Bucuresti

MARMURA CEPPO GREY

Compozitie chimica (procentual):

- SiO₂: 0,0880
- Al₂O₃: 0,0398
- Fe₂O₃: 0,0367
- CaO: 39,2809
- MgO: 13,7836
- Na₂O: 0,0776
- K₂O: 0,0084
- SO₃: 0,0501
- SrO: 0,0120
- PPC (pierdere prin calcinare): 46,6228

Proprietati fizico-chimice:

- densitate reala: 2 918 kg/m³
- densitate aparenta: 2 688 kg/m³
- porozitate totala: 8,6 %
- porozitate deschisa: 3,5 %
- coeficient antiderapant (mediu umed): 12,7
- coeficient antiderapant (mediu uscat): 24,1
- absorbtie apa prin capilaritate: 6,85 g/m² x s0.5
- absorbtie apa la presiune atmosferica: 1,19 procentual
- rezistenta la compresiune: 129 MPa
- rezistenta la rupere prin incovoiere in moment constant: 6,5 MPa
- rezistenta la rupere prin incovoiere in sarcina concentrata: 8,4 MPa
- rezistenta la abraziune: 18,59 mm

Origine: Turcia

Importator exclusiv in Romania: ROCK STAR CONSTRUCT